

PRÉSENTATION
DESCRIPTION

Mélange d'huiles destinées à la fabrication de savons naturels, additivé d'agents hydrophobes.

DOMAINES D'APPLICATION

Intérieur

Murs

Protection des revêtements minéraux type **MORTEX® COLOR**

AVANTAGES

- Naturel
- Transparent
- Ne change pas l'aspect même pour les supports avec un ton « pastel »
- Convient pour le blanc
- Aspect légèrement mouillé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES D'IDENTIFICATION	
Etat	Solide (FINISH SA TR) ou liquide (FINISH SA)
Aspect	Pâte (FINISH SA TR) ou liquide épais (FINISH SA)
Couleur	Blanc (FINISH SA TR) ou brun-jaunâtre (FINISH SA)
Odeur	Caractéristique
Densité apparente (à 20°C)	0,92 kg/l
Conditionnement	Seaux de 5 kg net Seaux de 750 g net
Stockage	6 mois dans un endroit sec et à l'abri du gel et sans contact avec le sol dans l'emballage d'origine fermé. Ne jamais laisser les produits en plein soleil.
Classification douanière	15 18 00 31
DONNÉES D'APPLICATION	
Consommation	150 à 200 g/m ² en fonction de la porosité du support
Température d'application	+5°C min. à +30°C max.
Humidité de l'air	65 % min. et 90 % max. Proscrire l'utilisation d'appareils pouvant assécher l'humidité de l'air (déshumidificateur, air conditionné,...) 1 semaine avant et après le chantier ainsi que pendant l'application.
Humidité du support	< 3 %
Temps de séchage (à 20°C)	Sec au toucher : 20 min Entre les couches : 15 à 20 min Praticabilité légère: 1 h Séchage complet : 3 h

APPLICATION
SUPPORT ET PRÉPARATION

Le support doit être sain, sec avant et après la pose, propre, mat dénué de poussière et non gras. Il doit être dur, non gélif et non farinant.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Bien mélanger le produit pour homogénéiser le contenant.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°1 - Cette fiche technique comprend 3 page(s) - Édition MVD 20/10/16 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer au chiffon, à la palette japonaise et/ou au pinceau.

Étendre le produit immédiatement pour ne pas laisser des traces d'imprégnation inégales appelées communément « bavures » ou « sardines ». Ces dernières pourraient se marquer dans le support.

Attendre que le traitement devienne mat et qu'il durcisse légèrement.

Répéter l'opération 3 à 4 fois. Bien saturer le support.

Des coulées blanchâtres peuvent apparaître au départ mais en aucun cas elles ne tachent le support. Elles s'éliminent facilement à l'eau.

POLISSAGE

Après séchage total, un polissage au moyen d'un disque type « peau de mouton » permettra de donner un aspect satiné tout en répartissant davantage le produit en surface.

DIVERS

NETTOYAGE DES OUTILS

Le produit frais se nettoie à l'eau tiède ou chaude.

ENTRETIEN

Les surfaces traitées avec le **FINISH SA** ou **SA TR** nécessitent un entretien sans agent mordant.

Pour l'entretien de propreté : **FINISH SA TR** dilué dans de l'eau.

Pour l'élimination du calcaire (également robinetterie): vinaigre dilué dans de l'eau. Commencer par de petites concentrations et augmenter en fonction de la dureté de votre eau.

Pour le renouvellement de la protection : application au chiffon d'une nouvelle passe de **FINISH SA** ou **SA TR** 1 à 2 fois/an minimum en veillant à bien éliminer tout résidu calcaire au préalable.

AVERTISSEMENTS

Les chantiers doivent être protégés contre la pluie, le soleil, le vent et le gel jusqu'au séchage complet.

Il est fortement déconseillé d'appliquer sur des supports contenant des sels (sulfate de sodium, nitrates, calcium,...).

CONSEILS

Bien suivre les protocoles de pose suivant la destination du produit. Ne jamais utiliser d'autres produits que ceux indiqués dans cette fiche technique pour éviter tout risque de désordre.

Pour un même chantier et par type de produit, toujours utiliser des produits portant le même numéro de lot.

Toujours faire des essais avec la protection choisie, chaque pigment et chaque protection réagissant différemment.

ENVIRONNEMENT

Éliminer dans un centre de collecte de déchets spécialisé.

SÉCURITÉ

Protéger la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer directement et abondamment à l'eau propre. En cas de problème, consulter un spécialiste.

Consulter la fiche de sécurité disponible sur demande ou sur www.beal.be

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°2 - Cette fiche technique comprend 3 page(s) - Édition MVD 20/10/16 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

NOTICE LÉGALE

La notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société BEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils sont convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les données et informations relatives à l'adéquation et à l'application ne dispensent pas le client de la nécessité d'effectuer ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Consulter la notice légale en fin de document

Page n°3 - Cette fiche technique comprend 3 page(s) - Édition MVD 20/10/16 - Cette présente édition annule toutes les précédentes.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

