FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Betongrip Easy®

Pour une adhésion performante entre plâtre et béton

Gyproc® Betongrip Easy® est un produit de prétraitement prêt à l'emploi légèrement vert à base de résines qui améliore l'adhérence et la maniabilité des plâtres intérieurs Gyproc® sur tous les supports non-absorbants et lisses. Le produit offre une adhésion optimale grâce un recouvrement complet du support par une couche de résine.

Description

Application et avantages	Gyproc® Betongrip Easy® est destiné à des applications dans le parachèvement et est applicable : • pour améliorer l'adhérence des plâtres Gyproc® ou plâtres adhésif sur des supports dense ou lisse, pas ou peu poreux (plafonds et murs en béton, ...) ; • à l'aide d'un pulvérisateur, d'un rouleau ou d'une brosse.
Couleur	vert clair
Provenance	Saint-Gobain Construction Products Belgium

Spécifications techniques

Emballage et conservation

Emballage et conditionnement	**Emballage**	**Contenu**	**Type pal**	**Conditionnement**
	seau	15,00 l	Palette Euro	12 24

Conservation	**Temps de conservation [mois]**	**Conditions de conservation**
	24	dans l'emballage orignal fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, de la lumière solaire directe et de la chaleur à partir de la date renseignée sur l'emballage

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
TWA BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

26/04/2021

Betongrip Easy®

Caractéristiques de mise en œuvre	
Masse volumique	1,01 kg/l
Dosage de mélange	le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué
Rendement	+/- 100 à 150 m²/seau
Consommation	100 à 150 ml/m² dépendant du support
Durcissement	par séchage et polymérisation
Temps de séchage	1 à 5 heures jusqu'à la formation d'une pellicule (dépendant des conditions atmosphériques)
Temps d'attente maximum avant plafonner	48 heures pour éviter un dépôt de poussières ou une pollution de la pellicule de résine
Température de mise en œuvre	Primer : > 5°C Support : > 5°C

Information additionnelle

Soins à prendre	Éviter l'humidité, vent et soleil directs lors de la mise en oeuvre et du séchage.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde