

JointFiller 45

Produit de jointoiment universel à base de plâtre, pour le remplissage du joint ABA



JointFiller 45 est un produit de jointoiment universel en poudre, à base de gypse enrichi d'additifs, suivant NBN EN 13963:2014.

JointFiller 45 est à mélanger avec de l'eau, durcit par prise, a un temps de séchage court (45 minutes) et a un retrait limité.

Description

Application et avantages	JointFiller 45 est destiné à des applications universelles dans le parachèvement à sec et est applicable : • pour des chantiers petits ou moyens ; • pour le remplissage en 1 ou 2 couches des bords ABA des plaques Gyproc®, en combinaison avec une bande d'armature (de papier P50 ou de gaze adhésive G50) et des têtes de vis ; • pour la mise en place de profilés de parachèvement (tels que AquaBead® ou No-Coat®) ; • pour des travaux de réparation dans les plaques endommagées ; • pour le collage de moulures Gyproc® sur plaques Gyproc®.
Forme	Poudre
Couleur	gris clair
Provenance	Saint-Gobain Rigips Austria, Puchberg (AT)

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 13963:2014	3B type enduit de jointoiment pour plaque de plâtre NBN EN 13963:2014#3B
Réaction au feu	NBN EN 13963:2014	A1

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

26/04/2021



JointFiller 45

Emballage et conservation

Emballage et gerbage	Emballage	Contenu	Type pal	Conditionnement
	sac en papier	5 kg	Palette Euro	105
Conservation	Temps de conservation [mois]		Conditions de conservation	
	12		dans l'emballage original fermé, à l'abri de l'humidité et du gel, à partir de la date renseignée sur l'emballage.	

Caractéristiques de mise en œuvre

Dosage de mélange	3.5 litres d'eau/sac 5 kg
Rendement	pour ca. 25 m ² de jointoiement
Consommation	+/- 250 g/m ² en fonction de l'application
Durcissement	prise
Temps de mise en œuvre	45 à 60 minutes
Temps de séchage (délai d'attente)	+/- 1 heure
Température de mise en œuvre	Produit de jointoiement : > 7°C Support : 5°C - 30°C

Information additionnelle

Précautions	Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures système, ainsi que les instructions sur l'emballage. En cas d'application du JointFiller 45 directement sur du plâtre (bord GBC), pré traiter le support afin de réguler l'absorption.
Mise en œuvre	Répondre la poudre de façon uniforme sur la quantité requise d'eau propre (5 kg de poudre sur 3,5 l de l'eau) et mélanger à l'aide d'une truelle ou d'un mélangeur. Laisser le tout reposer pendant quelques minutes et ensuite bien remélanger afin d'obtenir une pâte homogène. Utiliser le produit dans les 45 minutes.
Points d'attention	Ne pas mélanger ni ajouter d'autres liants ou produits au JointFiller 45. Ne pas appliquer le JointFiller 45 sur du ProMix Premium, JointFinisher Premium ou des surfaces peintes. Les fiches de sécurité de nos produits sont disponibles sur demande. Consulter notre service technique.

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.