Promat

PROMAFOUR®-GLUE 1000
Colle haute température

1000 °C

PROMAFOUR®-GLUE 1000 est une colle à base de silicates réfractaires, prête à l'emploi, qui résiste à des températures jusqu'à 1000 °C.

PROMAFOUR®-GLUE 1000 est le produit parfait pour la construction d'une cheminée PROMAFOUR® et est idéal pour les poêles.

PROMAFOUR®-GLUE 1000 peut également être utilisé pour fixer des cordons et des matériaux isolants sur de la fibre de verre, de la laine minérale, des silicates de calcium, du métal, de la pierre et des panneaux de plâtre.

Propriétés et atouts

- Prêt à l'emploi
- Grande adhérence sur la fonte, l'acier et les matériaux réfractaires
- Pâte fine
- Résistance permanente aux températures jusqu'à 1000 °C
- Fixation rapide, convient comme produit additionnel lors de l'assemblage

Applications courantes

- Panneaux de construction PROMAFOUR®
- Panneaux d'isolation PROMASIL®-1000L
- PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS
- Fibre de verre, laine minérale, métal, pierre et panneaux de plâtre

Mise en œuvre, façonnage & installation

- Le support doit être propre (dépourvu de graisse, d'humidité et de poussière)
- Homogénéiser avant usage
- Appliquer 500 g/m² (selon la nature des matériaux et la technique d'application, une quantité supérieure peut être nécessaire)
- Appliquer une ou deux couches
- Joindre les deux parties à coller et les positionner correctement
- Comprimer les deux parties à coller pendant quelques minutes
- Séchage et durcissement : 12 à 24 h minimum
- Ne pas utiliser à une température inférieure à 7 °C

Promafour® for Fireplaces

UN PRODUIT DU SYSTÈME PROMAFOUR®

Images utilisées avec l'aimable autorisation de Open Haarden Galerij Westmalle - www.openhaardengalerij.be

PROMAFOUR®-GLUE 1000

Colle haute température

1000 °C

Caractéristiques techniques

Marque	PROMAFOUR®-GLUE 1000
Couleur	Blanc/Gris
Consistance	Pâte
Température de classification	1000 °C
Température de mise en œuvre	15-30 °C
Durcissement	12 à 24 h
Traitement	Support sec, dépoussiéré, dégraissé
Température ambiante d'utilisation	15-30 °C
Viscosité	6300 +/- 500 cPs
Résistance au feu	Incombustible
Densité	1,60 +/- 0,5
Stockage	Cartouche fermée d'origine, entre 5 et 35 °C : max. 12 mois

Dimensions du produit & conditionnement

Conditionnements standard
Cartouche 310 ml/15 ml
Seau 1,5 kg
Seau 15 kg

www.promat-hpi.com

Toutes les données contenues dans cette publication sont fournies de bonne foi et sont correctes au moment de l'impression. Ces données sont représentatives de la production et sont par conséquent soumises à ses fluctuations. Elles ne sauraient en aucun cas constituer ni impliquer une garantie de performances, l'utilisateur étant seul responsable de la pertinence des produits pour l'application concernée. Sauf erreur ou omission. Tous les dessins et toutes les illustrations demeurent notre propriété exclusive et ne peuvent être utilisés, dans leur intégralité ou en partie, sans notre autorisation écrite préalable. Les extraits, reproductions, copies, etc. de nos publications nécessitent notre accord préalable. Cette publication annule et remplace toutes les précédentes. Nos conditions de livraison et de paiement s'appliquent en cas de réclamation. Promat et Microtherm sont des marques déposées. © Droits d'auteur Promat GmbH, Ratingen, Allemagne. Tous droits réservés.

Promat
High Performance Insulation

Promafour® for Fireplaces

111471 - 03/2014