

COLLE FIBRE DE VERRE



N° ARTICLE

- 100109 - 5 Kg
- 100000 - 10 Kg

DETAILS TECHNIQUES

- Base colle aqueuse à base de résines vinyliques
- Consommation $\pm 200 \text{ g/m}^2$
- T° de mise en œuvre +15 à +20°C
- Temps de gommage Néant
- Temps ouvert $\pm 20 \text{ min}$ (+15 à +20°C / HR 45 à 65%)
- Prise définitive 24 à 48 heures
- Classification selon COV A+

APPLICATION

- Colle en émulsion vinylique, prête à l'emploi, spécialement adaptée à la pose des :
 - ▲ Toiles de verre à peindre, avec ou sans envers papier
 - ▲ Textures à peindre

PLACEMENT

- **Supports admissibles** : Plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, supports anciens convenablement réparés, enduits du peintre, enduits de lissage muraux. Panneaux de particules et bois préalablement imprimés avec un primaire adapté. Sur panneaux ignifuges ou hydrofuges, utiliser un primaire approprié.
- **Préparation des supports** : La notice d'information du CSTC n°194 « Bonne pratique pour la pose des revêtements muraux » décrit les prescriptions pour la préparation du support. Le placeur doit les respecter car cela tombe sur sa responsabilité. Les supports doivent être sains, secs, solides, propres, plans, dégraissés, dépoussiérés et non exposés à des remontées d'humidité. Supports trop absorbant ou pulvérulent (plaques de plâtre cartonnées, enduits, etc...) sont préalablement imprégnés d'un primaire approprié. Enlever les anciens papiers peints et les badigeons/ Préparer ensuite le support selon les règles. Anciennes peintures : Enlever les parties non adhérentes. Les peintures doivent être lessivées ou légèrement poncées.
- **Encollage et pose** : Bien remuer la colle. Ne pas ajouter d'eau. Appliquer la colle régulièrement sur le mur au rouleau à poil moyen. Temps ouvert : $\pm 20 \text{ min}$. Maroufler de haut en bas pour évacuer les poches d'air et obtenir un collage parfait. Traiter et réaliser les joints et arasements du fabricant de revêtements. Eliminer au fur et à mesure toute trace de colle à l'aide d'une éponge humide et propre. Toile de verre finie ou pré-peinte : on peut observer dans ce cas un temps de gommage d'environ 5 minutes selon la température, absorption des fonds, nervosité et poids du revêtement.
- **Nettoyage** : nettoyage de la colle non durcie à l'eau.

REMARQUES

- Stockage : 12 mois maximum en emballage d'origine, non ouvert, conservé entre +5°C et +30°C. Craint le gel.

Clause de non-responsabilité : Les informations ci-dessus sont fournies de bonne foi. L'utilisateur doit s'assurer que le produit correspond à l'utilisation prévue. Le contenu de cette fiche est fiable mais sa précision ne peut être garantie. Luc De Vos nv/sa ne peut être tenu responsable en cas de défaillance du produit.